

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Resinas	Esmaltes	Productos	Tipo	Tipo Aceite	Base	% Sólidos	Uso o Aplicación	Solvente	Viscosidad Gardner (CPS)	Viscosidad Brookfield (CPS)	
Alquidales	Secado al Aire	BAMS-50V	Longitud media	Soya	Solvente	50(49 - 51)	Esmaltes decorativos e industriales y barnices para madera.	Gas nafta	Z8-Z10	-	
		AMS-50V-AV	Longitud media	Soya	Solvente	51(49 - 51)	Esmalte para vehículos.	-	Z8-Z10	-	
		BAMS-50V-AV	Longitud media	Soya	Solvente	51(49 - 51)	Esmaltes decorativos e industriales y barnices para madera.	Gas nafta	Z8-Z10	-	
		BALS-70V	Longitud larga	Soya	Solvente	70(69 - 71)	Esmaltes decorativos e industriales y barnices para madera.	Gas nafta	Z6-Z7	-	
	Secado Rápido	BAA-60X	Corto de cadena cortada	-	Solvente	60(59-61)	Pinturas de repintado automotriz.	Xileno	Z3-Z4	-	
		ACU-60X	Corto de cadena cortada	Soya	Solvente	60(59-61)	Esmaltes para repintado automotriz, maderas, arquitectónicos e industriales.	Xileno	Z3-Z4	-	
		ASR-60X	Corto de cadena cortada	Soya	Solvente	60(59-61)	Esmaltes tipo industrial.	Xileno	Z5-Z7	-	
		ASG-60X	Corto de cadena cortada	Soya	Solvente	60(59-61)	Esmaltes tipo industrial.	Xileno	Z5-Z7	-	
		ATP-50T	Para tráfico	Soya	Solvente	50(49-51)	Pinturas de señalamiento de tráfico.	Tolueno	V-X	-	
		APP-50T	Para tráfico	Linaza	Solvente	50(49-51)	Pinturas de señalamiento de tráfico.	Tolueno	I-K	-	
		ABF-50X	Modificada con brea y fenol	-	Solvente	50(49-51)	Pinturas económicas en aerosol para tráfico y repintado automotriz	Xileno	W-Y	-	
		REG-50X	Estirenados	-	Solvente	50(49-51)	Primarios anticorrosivos y barniz para madera.	Xileno	Z3-Z5	-	
		REA-50X	Estirenados	-	Solvente	50(49-51)	Pinturas económicas en aerosol para tráfico	Xileno	U-X	-	
		REAC-50X	Estirenados	-	Solvente	50(49-51)	Pinturas económicas en aerosol, para tráfico y repintado automotriz	Xileno	Z-Z3	-	
	REP-50X	Estirenados	-	Solvente	50(49-51)	Pinturas económicas en aerosol para tráfico	Xileno	V-X	-		
Horneo Catalizador	ACC-60X	Corto	Coco	Solvente	60(59-61)	Esmaltes de horneó y alto brillo	Xileno	Z2-Z4	-		
	ACC-60T	-	Coco	Solvente	60(59-61)	Esmaltes para horneó de alto brillo/Barnices y lacas para madera / Esmaltes industriales de horneó.	Tolueno	Z2-Z4	-		
Emulsiones	Homopolímeros	RH-30A-AV	Acetato de Vinilo	-	Agua	30(29-31)	Selladores, formulación adhesivos y pastas texturizadas	-	-	35000-45000	
		RH-50A-AV	Acetato de Vinilo	-	Agua	50(49-51)	Selladores 5x1 y para pastas texturizadas	-	-	30000-40000	
	Vinil-Acrílicas	CV-55A	-	-	Agua	55(54-56)	Pinturas arquitectónicas base agua de diferentes calidades, sellador Vinil-Acrílico.	-	-	1000-2000	
		Estiren Acrílicas	EAM-48A	-	-	Agua	48(47-49)	Fabricación de impermeabilizantes elastoméricos.	-	-	200-800
			RAE-50A	Alta Viscosidad	-	Agua	50(49-51)	Fabricación de impermeabilizantes elastoméricos, pintura de manualidades y pega glitter.	-	-	5000-10000
	EAF-5000-ULTRA	Elastómeros	-	Agua	48(47-49)	Fabricación de impermeabilizantes elastoméricos.	-	-	5000-10000		
	Acrílicas	RT-50A	Libre de APEO'S	-	Agua	50(49-51)	Fabricación de pinturas de Tráfico.	-	-	150 máx.	
		BAPA-50A	Libre de APEO'S	-	Agua	51(50-52)	Fabricación de pinturas decorativas 100% acrílicas para interior y exterior.	-	-	200-2500	
EAC-30A		Aniónico de tipo asociativo de bajo corte	-	Agua	30(30-31)	En fabricación de pinturas base agua incrementa viscosidad y mantiene estable el producto.	-	-	150 máx.		
Acrílicas	Termoplástica	CLEAR-50X	-	-	Solvente	50(49-51)	Repintado automotriz. Vehículo de molienda para pigmentos y optimización en los tiempos de secado.	Xilol	Z1-Z4	-	
		RAP-50X	-	-	Solvente	50(49-51)	Repintado automotriz. Vehículo de molienda para pigmentos y optimización en los tiempos de secado.	Xilol	Y-Z2	1900-3700	
	Termofija	RAHC-60X	Hidroxilada	-	Solvente	60(59-61)	Repintado automotriz. Vehículo de molienda para pigmentos y optimización en los tiempos de secado.	Xilol	Z1-Z5	-	
		RABH-60X-BV	Bajo valor Hidroxilos	-	Solvente	59(58-60)	Repintado automotriz. Vehículo de molienda para pigmentos y optimización en los tiempos de secado.	Xilol	T-W	-	
Poliéster	Insaturada	PAS-80E	Altos sólidos no pre-acelerada	-	Solvente	79(78-82)	Fabricación de piezas reforzadas con fibra de vidrio y vaciados de molde.	Estireno	-	15000-30000	
		PFA-80E	No pre-acelerada	-	Solvente	80(78-82)	Para figuras artesanales y vaciados en molde.	-	Z5-Z7	-	
		PUG-60E	Usos Generales	-	Solvente	60(59-61)	Fabricación de piezas reforzadas con fibra de vidrio para transporte.	Estireno	-	300-400	
		PVC7-60EF	Tereftálica modificada pre-acelerada	-	Solvente	54(53-58)	Vaciado de piezas para mármol sintético o concreto polimérico, fabricación de piezas reforzadas con fibra de vidrio y vaciados de molde manual, laminado por aspersión.	Estireno	-	200-300	
		PRA-32E	Insaturada promovida	-	Solvente	65(63-67)	Fabricación de resanador automotivo.	Estireno	-	200-400	

Comunícate con nosotros al 55 5749 1563

www.byrsa.mx